

# Strong Roll

## Diffusionsöppet underlagstak

Strong Roll är ett 3-skikts diffusionsöppet underlagstak med dubbla klisterkanter. Strong roll är uppbyggd av UV behandlad PP-Nonwoven på båda sidorna. Mellan dessa ligger mikroporös film som gör att produkten andas.

Duken rullas ut fritt hängande tvärs takfallet (ner till 14°) över takstolar med max 1200 mm avstånd och kläms med ströläkt minst 25x38 mm med takmassa eller butyltejp för tätning. Minsta bärläkt är 45x70 mm. Produkten ska täckas snarast och får vara öppet exponerad max 2 månader. Vid montering på råspont eller skivmaterial krävs ströläkt som bildar luftkanaler under duken och duken ska inte spännas hårt.

Strong Roll har ett mycket lågt diffusionsmotstånd. Tillåter taket att andas, men ändå fullständigt vattentät. Uppfyller alla krav på genomtrampningsskydd.


Testad av RISE enligt EN 13859-1:2010 4.3.2. CE certifierad för kalla och varma tak.




### Artikelinformation:

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Art.nr:                                    | 194025 - 1,50 x 25 m<br>194050 - 1,50 x 50 m       |
| Tjocklek:                                  | 0,8 mm                                             |
| Vikt:                                      | 180 g/m <sup>2</sup>                               |
| Genomsläpp vattenånga:                     | 0,03 m                                             |
| Vattenpelare:                              | >4000 mm                                           |
| Resistens mot vatteninträngning:           | W1                                                 |
| Resistens mot luftinträngning:             | <0,3 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h              |
| Rivstyrka längsgående:                     | ≥330 N/50 mm                                       |
| Rivstyrka tvärgående:                      | ≥230 N/50 mm                                       |
| Töjning längsgående:                       | ≥20%                                               |
| Töjning tvärgående:                        | ≥20%                                               |
| Rivresistens (spik) längs- och tvärgående: | ≥150N                                              |
| Temperaturresistens:                       | -40°C till +80°C                                   |
| Färg:                                      | Mossgrön                                           |
| Antal/ pall:                               | 194025 - 28 rullar/pall<br>194050 - 25 rullar/pall |

### Lämplig under:



Falsade  
Betong- och  
lertegelpannor



Profilerad  
plåt

### Produktfakta:



Garanti



Minsta  
taklutning



UV-  
stabilitet

### Kvalitets- / Miljöbedömning:

